



WOODPLAST

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДПК И МПК

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ
СИСТЕМЫ ИЗ ДПК**

INFO@WOODPLAST.BY
WWW.WOODPLAST.BY



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
1.1 Введение.....	3
1.2 Области применения.....	3
1.3 Варианты укладки.....	3
1.4 Обработка.....	3
1.5 Изменение цвета.....	4
2. Подготовка основания.....	4
2.1 Бетонное основание (литая бетонная плита).....	5
2.2 Террасы на плоских крышах либо бетонные балконы с уплотнительным покрытием.....	5
2.3 Каркасное основание.....	6
3. Вентиляция.....	8
4. Укладка опорной конструкции лаг.....	8
4.1 Интервалы для укладки.....	8
4.2 Фиксация лаги монтажной.....	9
5. Укладка профилей.....	9
5.1 Начало укладки.....	10
5.2 Дальнейшая укладка.....	11
5.3 Окончание укладки.....	12
6. Демонтаж профилей.....	13
7. Компенсационные зазоры.....	13
7.1 Расширения (общая информация).....	13
7.2 Компенсационные зазоры торцевых стыков профиля.....	14
7.3 Компенсационные зазоры при укладке в ус.....	14
8. Монтаж ступеней из ДПК.....	17
8.1 Монтаж на бетонное основание.....	18
8.2 Монтаж ступеней.....	18
8.3 Завершение монтажа ступеней.....	20
9. Рекомендации по чистке и уходу.....	20
10. Условия хранения ДПК и выполнения погрузо-разгрузочных работ.....	23



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Введение

Положения данной Инструкции разработаны на основе стандартных вариантов укладки. В силу бесчисленного множества возможных конфигураций и размеров террас, в ней не рассматривается каждый отдельный случай индивидуально.

При наличии специфических конфигураций, объектов или нестандартных конструктивных решений, для Вас всегда могут быть разработаны подробные предложения по укладке. Пожалуйста, обращайтесь в наш офис по электронной почте: info@woodplast.by

В связи с техническим прогрессом, в данную Инструкцию в любое время могут быть внесены изменения. Ее последняя редакция представлена на нашем сайте www.woodplast.by. Пожалуйста, соблюдайте требования данной Инструкции. В противном случае аннулируется действие гарантии.

Недопустимо применение террасного настила:

- В местах парковки автомобилей и применения значительных нагрузок (более чем 1000 кг./м² по распределенной нагрузке и 150 кг точечной нагрузки)
- При укладке без лаг;
- В местах, где нет возможности обеспечить водоотвод из пространства под настилом;

1.2 Области применения

Самонесущий настил для полов садовых террас, террас на плоских крышах, садовых дорожек, бетонных полов балконов и т.п.

По вопросам выбора вида террасной доски для того или иного объекта необходимо проконсультироваться с менеджером по электронной почте: info@woodplast.by

Срок эксплуатации от 5 до 15 лет в зависимости от интенсивности нагрузок и климатической зоны эксплуатации.

1.3 Варианты укладки

Профиля террасной доски из ДПК можно укладывать разными способами: прямая или диагональная укладка.

1.4 Обработка

Профиля, лаги монтажные и т.д. можно пилить, фрезеровать или сверлить обычными деревообрабатывающими инструментами.



Инструмент необходимый для монтажа:

- Лобзик электрический
- Пила отрезная (дисковая) или ручная пила
- Шуруповерт или отвертка
- Дрель электрическая
- Уровень 400-500 мм
- Рулетка
- Молоток (резиновый)

1.5 Изменение цвета

Профили из ДПК окрашены в массе и с течением времени выцветают естественным образом, не теряя основного цветового тона.

Так как это продукт на основе древесины, со временем следует ожидать естественного изменения его цвета, обусловленного воздействием УФ-излучения и влажности. Оно может происходить, прежде всего, в первые недели и месяцы (в зависимости от погодных условий), что не свидетельствует о каком-либо дефекте. Незначительная разнооттеночность цвета профиля или профилей одной партии является нормальной и подчеркивает естественную фактуру древесины. Цвет выравнивается при образовании патины (естественное потемнение дерева).

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При монтаже на открытом грунте необходимо произвести монтаж несущей конструкции, посредством установки винтовых свай, либо свайного или столбчатого фундамента с последующим изготовлением каркаса. Укладка на грунт, в т.ч. и на песчано-гравийную подушку **НЕДОПУСТИМА**.




Рис.1



2.1 Бетонное основание (литая бетонная плита)

При наличии ровного и прочного основания монтажные лаги укладываются на бетонную плиту и снабжаются резиновыми подкладками размером (100x100x5) мм. Бетонное основание должно иметь уклон минимум 1-2 % для отвода воды и предотвращения образования повышенной влажности под настилом, способной привести к порче покрытия.




Рис.2

В остальном бетонное основание не требует никакой дополнительной подготовки.




Рис. 3

2.2 Террасы на плоских крышах либо бетонные балконы с уплотнительным покрытием

Для распределения нагрузки по плоскости и в качестве опор для монтажных лаг укладываются бетонные плиты размером (300x300x30) мм. Расстояние между бетонными плитами, вдоль линии укладки лаг не должно превышать 400 мм.




Рис.4

В целях защиты уплотнительного покрытия от механических повреждений под плиты должны устанавливаться резиновые подкладки или подкладки из отрезков защитного строительного мата размером на 100 мм больше бетонной плиты. Укладка защитного мата по всей площади не требуется.

Регулируемые опоры – используются на тех объектах, где имеются перепады по высоте и не допускается повреждение имеющегося покрытия (например, кровля здания). Основная задача регулируемых опор – выровнять основание. На опоры устанавливается лага из древесно-полимерного композита, алюминия, или металлический каркас (Рис.5).




Рис.5

2.3 Каркасное основание

Для установки каркасного основания, способного нести существенную нагрузку (не менее 1000 кг/м²), рекомендуется использовать металлическую квадратную трубу размером не менее 80x80мм, либо деревянный брус не менее 100x100мм. Расстояние между несущими ригелями «С» (Рис.6) не должно превышать 400 мм при применении монтажных лаг из



древесно-полимерного композита или 700 мм при использовании алюминиевых лаг сечением 40 x 40 или 40 x 35 мм.




Рис.6

При диагональной укладке лаг, интервал между несущими ригелями должен уменьшаться в соответствии с углом укладки.

Пример:

для древесно-полимерных лаг:

- при укладке под углом 60° - 300 мм
- при укладке под углом 45° - 200 мм

для алюминиевых лаг:

- при укладке под углом 60° - 500 мм
- при укладке под углом 45° - 400 мм



3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Весь настил должен хорошо вентилироваться. Для беспрепятственной циркуляции воздуха пустоты между элементами опорной конструкции под покрытием не должны чем-либо заполняться. При укладке террасных настилов на уровне земли необходимо предусматривать разграничающий каменный бордюр и т.п. для газонов или грунта. Недопустим непосредственный контакт настила или лаги с газоном либо грунтом.

Для достаточной вентиляции требуется наличие зазора минимум 20 мм по всему периметру настила. При отделке торцевой планкой окончания настила торцевых сторон террасных досок, расстояние до торцевой планки должно быть не менее 10 мм.

4. УКЛАДКА ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЛАГ

Перед монтажом изделия должны быть выдержаны при указанной ниже температуре:

- не менее 24 часов, если они до этого находились при температуре от 0 °C до 10 °C;
- не менее 48 часов, если они находились до этого при температуре ниже 0 °C.

Тщательно проверяйте каждую доску перед установкой. Гарантия не распространяется на доску, испорченную до установки.

Для монтажа конструкции основания используются лаги монтажные из ДПК а также алюминиевые монтажные лаги.

Стыки лаг могут выполняться двумя способами (Рис.7):

- путем смещения лаг относительно друг друга не менее чем на 150 мм; □ стык в стык с зазором не менее 20 мм.




Рис.7

4.1 Интервалы для укладки

Максимальное расстояние между монтажными лагами (Рис.8) должно составлять 300 мм (размер по осям лаг). При высоких нагрузках, например, настилы для спортивных



объектов, тренажерных залов, расстояния для укладки лаг должны уменьшаться пропорционально превышению предельно-допустимой распределенной нагрузки на 1 м² напольного покрытия.

4.2 Фиксация лаги монтажной

ВАЖНО!

При любом виде основания, кроме регулируемых опор, монтаж лаги необходимо осуществлять с использование оцинкованной перфорированной металлической ленты (Рис. 6). Крепежные элементы должны располагаться таким образом, чтобы после монтажа профилей из ДПК, монтажные лаги могли беспрепятственно расширяться. Такой способ крепления позволит избежать коробления настила при линейном расширении лаги.

5. УКЛАДКА ПРОФИЛЕЙ


ВАЖНО!

Категорически запрещена жесткая фиксация террасной доски из ДПК к монтажным лагам!

Профили из ДПК должны крепиться монтажными клеммами к каждой монтажной лаге. При этом необходимо следить за тем, чтобы профиль из ДПК всегда плотно прилегал к поверхности лаги.

При малой длине профилей обязательно требуется крепление в 3-х точках (на 3 монтажных лагах).

При поперечной укладке максимальное расстояние между монтажными лагами должно составлять 300 мм (размер по осям лаг). При диагональной укладке профилей террасной доски расстояния между монтажными лагами должны уменьшаться в соответствии с углом укладки (Рис. 8):






Рис.8

- при укладке под углом 45° или 60° – 250 – 300 мм;

5.1 Начало укладки

Выполнить крепление первого профиля стартовой клипсой, (Рис. 9) прикрепив шурупом стартовую клипсу в самом центре лаги на расстоянии не менее 2 см от края, чтобы избежать разрушения композитного материала. При этом следить за прямым расположением профиля. Максимальный торцевой свес профиля не должен превышать 50 мм. Линейный свес профиля недопустим!




Рис.9

ВАЖНО!

При ввинчивании шурупов необходимо следить за тем, что бы шляпка шурупа была заподлицо с поверхностью стартовой клипсы, а так же, не следует затягивать шурупы слишком сильно, это может привести к повреждению монтажной лаги.



5.2 Дальнейшая укладка

При монтаже на оригинальную лагу из ДПК, клемму необходимо плотно прижать к лаге и прикрутить к основанию шурупом с потайной головкой (Рис.9). Максимальный торцевой свес профиля не должен превышать 50 мм (Рис.10). Линейный свес профиля недопустим!




Рис. 10

Последующие профили вставляются в уже установленные клеммы последовательно(Рис.11).




Рис. 11

5.3 Окончание укладки

Окончание укладки производится с помощью стартово-финишной клипсы (Рис.12). Торцы настила, при необходимости, могут быть закрыты уголком, который прикрепляется при помощи саморезов из нержавеющей стали 4 x 30 мм к доске каждые 60 см.




Рис.12

На торцевом стыке и стыке в ус должен выдерживаться компенсационный зазор минимум 8 мм. Максимальная длина одного элемента должна ограничиваться 3 м.




Рис.13

Допускается крепление уголка из ДПК к стене с обязательным зазором по высоте до террасной доски не менее 3 мм. При креплении уголка таким способом рекомендуется использовать щелевые отверстия длиной 8-10 мм для обеспечения линейного расширения профиля в продольном направлении.

ВАЖНО!

Вследствие различных атмосферных воздействий (например, влажность нижней стороны профиля, сухость верхней стороны, сильные кратковременные колебания температур и т.д.) возможны геометрические изменения профилей из ДПК в торцовой зоне, что не является признаком некачественного товара.

6. ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ

При необходимости демонтажа рекомендуется использовать обратную последовательность монтажа.

7. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ

7.1 Расширения (общая информация)

Перепады температуры и влажности могут вызывать геометрические изменения профилей из ДПК по длине, ширине и толщине. Максимальное расширение профилей по длине составляет до 3 мм/п.м. Размер компенсационных зазоров от всех неподвижных ограничителей (например, от стен зданий, садовых оград, колодцев, бордюров, опор, перил, водосточных труб и т. д.) должен составлять не менее 20 мм Продольный зазор между досками должен составлять 4-5 мм (Рис.11). При несоблюдении этих норм, возможны напряжения, способные привести к короблению или вспучиванию покрытия.




7.2 Компенсационные зазоры торцевых стыков профиля

Террасные настилы длиной более 6 м, имеющие торцевые стыки досок в продольном направлении профиля, должны разделяться разделительными швами.

При наличии нескольких стыков, размеры разделительных швов суммируются. Расчет размера разделительных швов:

$$\text{Разделительный шов} = A \times 3,0 \text{ мм/п.м}, \text{ где } A - \text{длина доски, м.}$$



Для террасных настилов, которые размещены вокруг здания (Г- или П-образной формы), в местах перпендикулярных стыков также необходимо наличие разделительного шва (Рис. 16,17).

7.3 Компенсационные зазоры при укладке в ус

При укладке в ус в месте стыка должен выдерживаться компенсационный зазор не менее 8,0 мм (3 мм/п.м.). Разделительные швы должны создаваться на конце профиля, лежащего напротив уса. Расчет зазора в ус:

$$\text{Зазор в ус} = (A + B)/2 \times 3,0 \text{ мм/п.м.}, \text{ где } A \text{ и } B - \text{длина досок при укладке в ус.}$$

Стык в ус должен выполняться таким образом, чтобы концы профилей каждого участка настила опирались на отдельную монтажную лагу (параллельно к зазору в ус). Фиксация монтажных лаг (в области зазора в ус) должна осуществляться на соответствующих концах лаги.




Рис.15



Рекомендация:

При необходимости уменьшения размера разделительных швов, возможно пропорциональное увеличение их количества, путем использования коротких элементов профиля.




Рис. 16 - Вариант укладки террасного настила вокруг здания Г- или П-образной формы с двумя сквозными разделительными швами




Рис. 17 - Вариант укладки террасного настила вокруг здания Г- или П-образной формы с двумя швами при соединении в ус и одним разделительным швом по ширине настила.



8. МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ ИЗ ДПК

Монтаж ступени из ДПК осуществляется на ровные бетонные ступени с уклоном не более 1 % для стока, монтажные лаги устанавливаются перпендикулярно профилю ступени с расстоянием не более 500 мм (Рис. 18).




Рис. 18 – бетонное основание

Монтаж ступеней может также осуществляться на деревянный или металлический каркас с расстоянием между опорами 500 мм (рис. 19). Ступени крепятся непосредственно к каркасу с помощью металлических уголков.




Рис. 19 – каркасное основание



8.1 Монтаж на бетонное основание

Для монтажа можно использовать алюминиевые или древесно-полимерные лаги. Лаги укладываются на бетонное основание с помощью дюбелей-гвоздей перпендикулярно друг другу: сначала устанавливается горизонтальная лага, затем вертикальная. (Рис.20). Диаметр и длина дюбелей-гвоздей подбирается в зависимости от типа используемой лаги и материала основания.




Рис. 20 – монтаж конструкции лаг на бетонное основание

Важно! При использовании древесно-полимерных лаг необходимо предусмотреть зазоры в 5 мм между торцами профилей лаг и неподвижными объектами. Все отверстия в лагах под дюбеля необходимо сверлить на 1-2 мм больше, чем диаметр используемых дюбель гвоздей.

8.2 Монтаж ступеней

Для скрытного крепления к основанию необходимо прикрепить к нижней части ступени перфорированный уголок из оцинкованной стали как показано на рис. 21 (1).




Рис. 21 – монтаж ступени из ДПК

Ступень укладывается на горизонтальные лаги и фиксируется к каркасу через уголок с помощью саморезов (рис. 21 (2)) крепление производится через каждые 500 мм.

Пространство между ступенями закрывается с помощью панели универсальной из древесно-полимерного композита 150 x 10 мм (рис 22).




Рис. 22 – монтаж ступени из ДПК



Перед креплением панели необходимо рассверлить отверстие на 1-2 мм больше чем диаметр самореза. Панель фиксируется с помощью саморезов к каждой вертикальной монтажной лаге.

8.3 Завершение монтажа ступеней

Торцы ступеней закрываются с помощью декоративных уголков, которые устанавливаются с обязательным зазором 3-5 мм (Рис. 23). Уголки крепятся через предварительно рассверленные отверстия к монтажной лаге (сбоку) или ступени (сверху) с помощью саморезов.




Рис. 23 – Установка декоративных уголков

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ

Настил необходимо держать в чистоте.

При малом загрязнении – сухая уборка: подметать пол щеткой или пылесосить, чтобы удалить грязь и мусор.

При сильном загрязнении – влажная уборка: после подметания можно мыть теплой водой из шланга с моющим нейтральным средством с использованием щетки.

Удаление льда и снега

При удалении снега с настила, пожалуйста, используйте пластиковые лопаты, чтобы не поцарапать поверхность досок.



Жирные пятна

Пятна масла или жира необходимо удалять сразу после их появления с помощью обезжирающих моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества.

После этого необходимо настил тщательно промыть теплой водой.

Пятна от ржавчины

Чистящие средства, содержащие щавелевую или фосфорную кислоты, широко известны как отбеливатели, могут быть использованы для удаления пятен от ржавчины. Затем необходимо тщательно промыть водой. Наилучший результат достигается при удалении пятен сразу после их появления. Для предотвращения появления пятен от ржавчины используйте защитные коврики или пластиковые колпачки для защиты от постоянного контакта металла (ножки мебели и т.д.) с террасной доской из ДПК.

Пятна плесени

Плесень и грибки являются одной из форм растительной жизни, они распространяется спорами, которые могут прорастать на любой поверхности, где есть влага, пыльца, грязь, то есть на любом месте, где создается эффект "паровой бани". Воздушные потоки, насекомые, животные и вода легко переносят споры. Из-за высокой приспособляемости плесени и их большого количества видов, которые существуют, их очень трудно контролировать и невозможно полностью устраниить. Регулярная периодическая очистка настила, даже если на нем нет видимых следов плесени, играет важную роль для предотвращения появление плесени и грибка.

Советы для предотвращения появления плесени.

Необходимо:

1. Соблюдать рекомендации в процессе установки террасной доски.
2. Основание и настил доски должны быть чистыми и свободными от мусора.
3. Держать пробелы (межшовное пространство) между досками открытыми и свободными от мусора для надлежащего дренажа и максимальной вентиляции по длине настила.
4. Всегда мыть настил после тяжелого сезона пыльцы.
5. Обеспечить надлежащую вентиляцию вокруг настила, чтобы в пространстве под настилом не создавалось эффекта "паровой бани".
6. Избегать прямого сброса воды из желоба на поверхность настила.
7. Избегать чрезмерного распыления удобрений на газон около настила.

Предлагаемые средства: Хлорсодержащие средства в качестве отбеливателя (гипохлорит натрия). Такие средства часто использовать нельзя, так как это может привести к



осветлению и нарушению геометрической стабильности профиля. После использования отбеливателей рекомендуется нанести средства, обеспечивающих антисептические и водоотталкивающие свойства настилу.

Средства, не содержащие вредных химических веществ (отбеливатели, аммиак, летучие органические соединения) – экологически чистые очистители. Такие средства имеют ряд преимуществ:

- эффективное удаление плесени, жирных пятен и других загрязнений;
- щадящее воздействие на структуру ДПК;
- экологичность;
- возможность повторного применения при сильных загрязнениях;
- сезонное применение для предотвращения появления плесени: для мест с влажным климатом – весна, лето, осень. Для мест с сухим климатом – весна, осень; – возможность оставить средство на зимний период под снегом.

Рекомендации по использованию:

- сухая уборка;
- разведение водой в определенной пропорции в соответствии с рекомендациями производителя;
- распыление раствора на настил;
- чистка щеткой;
- оставить приблизительно на 5-20 мин (в зависимости от очистителя);
- хорошо промыть теплой водой.

Масла для пропитки

Маслами можно обрабатывать и пропитывать поверхность древесно-полимерного композита. Нанесение масла обеспечивает водоотталкивающую защиту, защиту от развития плесени, стойкость к разным веществам. Актуально это в таких местах, как бассейн, причал и т.д, т.е. там, где настил особенно сильно подвержен воздействию воды и погодных условий.

Рекомендации по использованию:

- сухая уборка;
- очистка настила от пятен;
- промывка теплой водой после очистки средствами;
- сушка настила;



- нанесение масла на поверхность.

Тунговое масло

Тунговое масло натуральное, не содержит химических компонентов, быстро сохнет. При нанесении оно придает поверхности твердость, высокий уровень водостойкости, стойкость к пыли, спирту, ацетону, фруктовым кислотам. Изделие не темнеет со временем как после покрытия льняным маслом, масло имеет слабый золотистый оттенок.

Способ применения: Традиционная техника подразумевает нанесение разбавленного масла очень тонким слоем мягкой не ворсистой тканью, можно хлопчатобумажной. Материал для разбавления - от традиционных скипидаров до новых цитрусовых разбавителей и лигроина. Выбор разбавителя зависит от скорости сушки, которую необходимо получить. Лигроин обычно слишком быстрый, но прекрасно себя зарекомендовал при нанесении распылением в хорошо проветриваемых помещениях.

Общие рекомендации по применению чистящих средств

- ✓ При очистке цветных досок следует проявлять осторожность, чтобы не привести к потере цвета поверхности.
- ✓ Не забывайте всегда проверять выбранное чистящее средство на небольшом незаметном участке настила, чтобы избежать появления после чистки более светлого места по сравнению со всем настилом.
- ✓ Наилучший результат достигается при очистке пятен сразу после их появления. Периодическая чистка щеткой с жесткой щетиной может привести к изменению цвета (осветлению) стойкого окрашивания.
- ✓ В некоторых случаях для удаления более стойких пятен потребуется повторная очистка до достижения требуемого результата.
- ✓ Следуйте указаниям производителя моющего и чистящего средства для правильного использования, для соблюдения мер безопасности

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ДПК И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

1. Террасные доски должны храниться на паллете, установленном на ровную поверхность, чтобы избежать прогибов ДПК.
2. На ДПК не должно быть воздействия окружающей среды, а именно прямых попаданий солнечных лучей, осадков и т. д.
3. На ДПК запрещено ставить любую другую продукцию во избежание деформации доски.
4. Не допустимо хранение ДПК на голой земле, в лужах, снегу и т. д.



5. Хранить ДПК около источников тепла с повышенными температурами и прямыми источниками огня также не допустимо.
6. Погрузка и выгрузка ДПК должна осуществляться с использованием специальной техники, в случае ее отсутствия вручную, исключив трение ДПК друг о друга, во избежание появления нежелательных полос, линий на ДПК.
7. Хранение должно осуществляться в проветриваемом помещении или навесе.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Хранение продукции вертикально.
- Хранение продукции навалом.
- Хранение продукции на полу или земле без специальных поддонов или другой подложки.
- Хранение продукции на метровых поддонах более 48 часов.

ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

- Продукция должна храниться на складе на специальных поддонах, стянутой с двух сторон лентой, высота стопы не должна превышать 1,5 м;
- Смещение торца стопы не допускается, т.е. стопа должна быть ровной по вертикали;
- При завале продукции на поддонах продукцию необходимо срочно переложить;
- В случае провисания продукции и появления "лодочки" продукцию необходимо переложить на специальные поддоны противоположной стороной;
- Каждый поддон с продукцией должен быть накрыт полиэтиленом (в том числе и торцы) для предотвращения попадания воды, пыли или ультрафиолета на продукцию.

ХРАНЕНИЕ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ:

- Продукция должна храниться на специальных поддонах, стянутой с двух сторон лентой, высота стопы не должна превышать 1,5 м; Место для хранения должно быть очищено от травы, горючего мусора и отходов.
- Смещение торца стопы не допускается, т.е. стопа должна быть ровной по вертикали;
- При завале продукции на поддонах продукцию необходимо срочно переложить;
- В случае провисания продукции и появления "лодочки" продукцию необходимо переложить на специальные поддоны противоположной стороной;
- Каждый поддон с продукцией должен быть накрыт брезентовым чехлом (в том числе и торцы) для предотвращения попадания воды, пыли или ультрафиолета на продукцию и находиться в тени